


Produktinformation

Noppenschaumstoff aus Basotect® G+ 100cm x 50cm x 5cm, hellgrau

Art-Nr.: BNoppeG50 / GTIN: 2500000018800 / Marke: schaumstofflager.de




19,37EUR

Grundpreis: 38,74EUR / pro m2
inkl. 19% USt. zzgl. [Versand](#)

Staffelpreise

Ab	18,88EUR - Sie sparen 0,49EUR,
48	Grundpreis: 37,75EUR / pro m2
Ab	17,25EUR - Sie sparen 2,12EUR,
144	Grundpreis: 34,49EUR / pro m2
Ab	16,98EUR - Sie sparen 2,39EUR,
180	Grundpreis: 33,95EUR / pro m2

Sofort lieferbar (Versand binnen 1 - 3 Werktagen)



Unser Noppenschaumstoff aus Basotect® ist ein exzellenter Schallschlucker, der gleichzeitig auch für Wärmedämmung geeignet ist. Die hohe Brandsicherheit, das äußerst geringe Gewicht, sowie eine hohe Eigenstabilität führen zu einem weiten Anwendungsspektrum. Unser Noppenschaumstoff aus Basotect® ist damit vielseitig einsetzbar. Durch die helle Farbe werden Ihre Räume zudem nicht verdunkelt und bleiben freundlich.

Perfekte akustische Optimierungen, z.B. im Musikproberaum, Restaurant, Tonstudio, in Fabrikhallen, Konferenzräumen, Call Centern, Kindergärten, Schulen oder im eigenen Wohnzimmer! Dank der edlen Optik, dem geringen Gewicht und einer Effizienz die seinesgleichen sucht, erwerben Sie hiermit ein absolutes Spitzenprodukt, dessen Farbe nicht vergilbt. Lesen Sie weiter für nähere Details zu unserem Produkt.

Daten dieser Platten

- Noppenschaumstoff aus Basotect® G+ (verbesserter Nachfolger)
- Maße: 100cm x 50cm x 5cm

Produktinformation

- Boden-Noppenverhältnis ist 1:3
- extrem leicht
- filigrane, offenzellige Struktur
- Farbe: hellgrau
- lichteucht, vergilbt nicht!
- optisch ansprechend
- dunkelt Räume nicht ab
- Brandverhalten nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar , FMVSS 302 , UL 94 V0 + HF1
- für alle Anwendungen geeignet
- Wärmeleitfähigkeit ca. 0,035 W/mK
- Temperatureinsatzbereich: - 40 °C bis + 150°C
- Raumgewicht: ca. 9 kg / m³

Noppenform

Die Platten weisen eine homogene, sauber geschnittene Noppenoberfläche auf. Unser Noppenschäumstoff ist durch das optimierte Boden-Noppenverhältnis ideal für Ihre akustischen Anwendungen geeignet. Beachten Sie, dass bei Verlegung Stoß and Stoß ein Versatz entsteht, den Sie durch Einsatz unserer Pyramidenschäumstoffe aber umgehen können, da Pyramiden bündig am Rand der Platten aufhören.

Absorbtiionswerte unserer Noppenschäumstoffe aus Basotect® im Vergleich

100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 315Hz 400Hz 500Hz 800Hz 1000Hz 1600Hz 2500Hz 3cm Stärke 9% 14% 14% 19% 26% 32% 46% 59% 70% 81% 88% 5cm Stärke 13% 15% 16% 28% 32% 45% 57% 74% 84% 90% >95%

Versand

Von diesem Produkt passen **1 - 12 Artikel in ein Paket**. Sie können bereits ab einem Artikel bei uns bestellen und alle Shopartikel auch nach Belieben miteinander mischen. Die Versandkosten berechnet der Shop automatisch für Sie im Warenkorbsystem. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Bereich [Versandkosten](#).
